

Impran

Stenimprægnering

Egenskaber

Impran er et klar til brug opløsningsmiddelholdigt stenimprægneringsmiddel. Det anvendte opløsningsmiddel er fri for aromatiske kulbrinter. Impran trænger dybt ind i stenens porer og kapillærer. Tørre hurtigt og kan betrædes umiddelbart efter. Afhængig af gulvmaterialets sugsevne udlægges 1-4 lag. Efter optørring er gulvet vand- og olieafvisende. Efter 48 timer er forseglingen fuldt hærdet og trafikklar. Behandlede sten beholder deres diffusions evne. Behandlede overflader beholder deres oprindelige udseende og er langvarigt beskyttet. Da hverken snavset rengøringsvand, olie eller fedt kan trænge ind i stenen, er rengøring enkel. Impran er alkali og UV resistent. Modvirker saltudblomstring, såvel som dannelse af alger, mos og frostskafer. Dokumentation iflg. DIN 51130 omhandlende skridssikkerhed på overflader behandlet med Impran foreligger

Indhold

Imprægneringsmiddel med opløsningsmiddel.

Anvendelsesområder

Til imprægnering af nylagte gulve såvel som gamle, grundigt rengjorte natur- eller kunststen, eller keramiske gulve med porøs eller absorberende overflade. F.eks. porcelæn, klinker, granit, marmor, marmorsplit, porophyr, gneis, sandsten, agglomeret sten, terrazzofliser og cement. Overfladen skal være helt tør og fri for snavs, voks og fedt.

Anvendelse

Lokaler skal være godt ventileret under brug af produktet og efter. Der må ikke ryges.

Stenimprægnering:

Etablering - gulvtemperatur mellem +5°C og +25°C. Gangbar efter 1 time. Overfladen er fuldt hærdet efter 48 timer +20°C og 65% relativ luftfugtighed. Udlæg Impran koncentreret, fordel produktet umiddelbart, med moppe eller rulle, i et tyndt lag. Afhængig af gulvmaterialets absorberingsevne, kan påføring af 1-4 lag med 30 min. interval være nødvendig. Overskydende Impran, der ikke er absorberet efter 15 min. fjernes med moppe eller skviser. Fordel evt. rester med en tør moppe. Bemærk: Efter 24 timers tørretid, er det ikke længere muligt at fjerne kæbrige rester fra overfladen.

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.



Stenpleje

Forbrug pr. m²

Imprægnering: 5-500 ml afhængig af materialets porøsitet og sugsevne.

Xn, Sundhedsskadelig i koncentrat.

R 10 Brandfarlig. R 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R 67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed. S 24 Undgå kontakt med huden. S 43 Brug pulverlukker ved brandslukning. Brug ikke vand. S 51 Må kun bruges på steder med god ventilation. S 62 Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Indeholder: Opløsningsmiddel nafta.

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

Krt. 4 x 2,5 l metaldunk

Vare-nr. j 21 04 65

