LONGLIFE hospital



Desinfektionsmiddel – modstandsdygtigt emulgerende polermiddel

■ Modstandsdygtig over for desinfektionsmidler ■ Langtidsvirkende ■ Nem at anvende

Produktprofil

- LONGLIFE hospital er modstandsdygtigt over for ikke-alkoholiske overfladedesinfektionsmidler. Modstandsdygtigheden over for slitage beskytter gulvet.
- Dette emulgerende polermiddel, der er modstandsdygtigt over for desinfektionsmiddel, er tids- og omkostningsbesparende og velegnet til områder med specifikke krav til hygiejne.
- LONGLIFE hospital anbefales til steder, hvor der ønskes et flot udseende eller en robust beskyttende film.
- Af sikkerhedsårsager er LONGLIFE hospital skridsikkert takket være produktets effektive plejekomponenter (i henhold til DIN51131) selv ved stor belastning.
- LONGLIFE hospital er yderst modstandsdygtigt over for hælemærker og skidt. Det reducerer gentilsmudsning, så gulvet forbliver rent i længere tid.
- Produktet giver et ensartet udseende, og det er hurtigt og enkelt at anvende. Højhastighedspolering forbedrer holdbarheden.

Anvendelsesområde

- LONGLIFE hospital er yderst velegnet til vedligeholdelse af vandfaste gulve, særligt på sundhedsinstitutioner som for eksempel hospitaler, lægeklinikker, alderdomshjem, afvænningscentre osv.
- Må ikke anvendes på uforseglet træ. Test produktet på et mindre område før anvendelse på elastomerbelægninger.

Ingredienser

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Påføring og dosering



Dosis efter anvendelsesområde. Følg nedenstående anvisninger.



Forberedelse af gulvet: afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.

Koncentreret



Indledende behandling: påfør 2-3 tynde ogensartede lag. Tørretidmellem påføringernemindst 30 min.



Store områder: arbejd i sektioner og påfør vådt i vådt. Forbrug: ca. 2l/100m².

200 mL/L



Genopfriskning af belægning: fjern små skrammer ved hjælp af sprøjterensningsmetoden og en højhastigheds-maskine med rød pude.



Efter den betydelige tørretid (en dag) skal der poleres vha. ultrahøjhastighedsmetoden (> 1000 U).

Salgsenheder

Ordner No. 713365 2 x 5 L

pH-værdi 8

Deres betroede partner hos Dem selv

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

makes the difference